IMPERIAL
COLORIFICIO

EMOTION

GRASSELLO E CALCE GRANA FINE

SCHEDA TECNICA

EMOTION GRASSELLO E CALCE GRANAFINE

DESCRIZIONE

Lucido a grana fine.

CARATTERISTICHE

Lucido a grana fine.
Rivestimento murale spatolato a base di grassello di calce stagionato adatto per la decorazione di superfici murali interne.

CLASSIFICAZIONE COV
(DIRETTIVA 2004/42/CE)

Pitture opache per pareti e soffitti interni.
Valore limite UE per questo prodotto (cal. A/a): 30 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

SUPERFICI NUOVE
Applicare uno strato di fissativo ad acqua, **IDROFIX** vinilico, previa adeguata preparazione del supporto (rasatura con stucco in pasta **PRONTOSTUC**).

SUPERFICI GIA' VERNICIATE
Rimuovere eventuali parti di vecchia pittura scarsamente ancorata. Riprendere eventuali imperfezioni della superficie con adeguato stucco in polvere **TUTTOSTUCCO** a presa veloce per fessure e buchi profondi, e con **EXTRASTUC** per mancanze superficiali e/o rasature totali. Applicare successivamente una mano di fissativo.

CONSIGLI PER L'APPLICAZIONE

Temperatura ambiente: min. 5°C / max. 35°C
Umidità relativa: min. 35% / max. 85%
Condizioni del supporto: Asciutto

PEZZATURE DISPONIBILI

Bianco _ 25Kg - 8Kg

IMMAGAZZINAMENTO

- Conservare il contenitore ben chiuso, in luoghi freschi e asciutti
- Temperatura di conservazione: superiore a 5°C / inferiore a 40°C
- Durata in magazzino: 24 mesi in condizioni ottimali di temperatura e umidità

EMOTION GRASSELLO E CALCE GRANAFINE

NORME DI SICUREZZA

Prodotto etichettato ai sensi del Regolamento 1272/2008 (CLP)
Per ulteriori informazioni fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza
I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Caratteristiche tecniche	Metodo	Dati rilevati in laboratorio a 20°C e 65% di Umidità relativa
Natura del legante		Vinilversatato
Massa volumetrica (al confezionamento) Determinazione della densità	UNI 8910 UNI EN ISO 2011-1	1.600 + 1.620 g/ml (riferito al Bianco)
pH dopo stoccaggio	UNI 8311	8,2
Residuo secco	UNI 8906	in peso 60,2% + 1 (riferimento al Bianco) in volume 39,0% + 1 (riferimento al Bianco)
Spessore totale del film secco (rapporto di contrasto Hp > 98)	ASTM D 1186 UNI EN ISO 2808	51pm
Resa tecnica allo spessore consigliato		1 - 15 Mq/Kg
Filmabilità a bassa temperatura	UNI 10793	Buona a + 5°C
Punto di infiammabilità	UNI 8909	infiammabile
Grado di diluizione in volume a pennello		65%
Grado di diluizione in volume a rullo		20 - 30%
Diluente		Acquaragia
Sistema di applicazione		Frattazzo
Essiccazione al tatto		1 ora
Essiccazione a profondità		5 o 6 ore
Sovraverniciabilità		min. 6 ore / max. indefinito
Applicabilità:		Esterni / Interni
Grado di brillantezza @ 85%	UNI 9389	Opaco < 6 a >2 gloss
Resistenza al lavaggio classificazione n° colpi di spazzola	UNI 10560	Ottima < 5000
Permeabilità al vapore acqueo	UNI 9396	Classificazione: Alta Diffusione del vapore acqueo > 150 g/m².d (= in 24h)
Finezza	UNI EN ISO 1524	Classe..... Fine < 100 µm

Via Chiaravelli, 30 - 90121 PA

091 630 2757

www.colorificioimperial.it
info@colorificioimperial.it